

CORDAGES

Cordage polyamide blanc 3 torons

- > Utilisation : amarrage - mouillage
- > Caractéristiques : non flottant, haute résistance à la rupture et à l'abrasion
- > Densité : 1,14

| Réf. | Diamètre | Résistance (KGF) | Poids (gr/m) |
|----------|----------|------------------|--------------|
| CPN8100 | 8 | 1350 | 40 |
| CPN10100 | 10 | 2100 | 62 |
| CPN12100 | 12 | 3000 | 89 |
| CPN14100 | 14 | 4100 | 122 |
| CPN16100 | 16 | 5300 | 158 |
| CPN18100 | 18 | 6700 | 200 |
| CPN20100 | 20 | 8300 | 245 |
| CPN22100 | 22 | 10000 | 300 |
| CPN24100 | 24 | 12000 | 355 |



Cordage polyester blanc 3 torons haute tenacité

- > Utilisation : amarrage - mouillage
- > Souple ayant une faible élasticité
- > Densité : 1,38
- > Très bonne résistance aux UV
- > Facilement épissable

| Réf. | Diamètre | résistance (Kgf) | Poids (gr/m) |
|---------|----------|------------------|--------------|
| CP10100 | 10 | 2000 | 79 |
| CP12100 | 12 | 2800 | 114 |
| CP14100 | 14 | 3600 | 145 |
| CP16100 | 16 | 4500 | 180 |
| CP18100 | 18 | 5800 | 230 |
| CP20100 | 20 | 6230 | 300 |
| CP22100 | 22 | 7470 | 367 |
| CP24100 | 24 | 8780 | 437 |



Drisse polyamide blanc 16 fuseaux

- > Grande souplesse
- > Utilisation : garcette, matelotage

| Réf. | Diamètre | Résistance (Kgf) | Poids (gr/m) |
|------|----------|------------------|--------------|
| DP2 | 2 | 90 | 1,7 |
| DP3 | 3 | 270 | 5 |
| DP4 | 4 | 400 | 7,7 |
| DP5 | 5 | 450 | 13 |
| DP6 | 6 | 700 | 17 |
| DP8 | 8 | 1300 | 31 |
| DP10 | 10 | 2100 | 48 |



Sandow

| Réf. (blanc) 100 m | Réf. (noir) 100 m | ø (mm) | Résistance (Kgf) | Poids (gr/m) |
|--------------------|-------------------|--------|------------------|--------------|
| SD4B | SD4N | 4 | 41 | 11 |
| SD5B | SD5N | 5 | 49 | 17 |
| SD6B | SD6N | 6 | 75 | 26 |
| SD8B | SD8N | 8 | 94 | 48 |